



210900110152



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



TEST REPORT 检测报告

上海市质量
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research




上海市质量监督检验技术研究院

检测报告



报告编号: W02422033469

校验码: DFA10949B3



2024062611120327033469

第1页 共5页

*样品名称	学生服	检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/	*商 标	/
*受检(委托)单位名称	上海超帛服饰有限公司		
*用户单位名称	/		
*制造单位名称	/		
抽样地点	/		
*样品表述与说明	深灰色/针织衫 邮寄到样		
任务来源	/	抽样样本送到日期	/
抽样日期	/	抽样单编号	/
受检批生产日期	/	批号/编号	/
受检批数量	/	抽取样品数量	/
委托样品数量	3 件	委托样品收到日期	2024-06-26
检测地点	上海市长乐路1228号		
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 胀破强力(毛针织类), 接缝强力(面料), 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB/T 31888-2015 《中小學生校服》		
检测日期	2024-06-26 至 2024-07-02		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。 签发日期:		
*受检单位	地址	/	
	邮编	/	电话 /
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检验检测项目。 对于非本质检机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。 注意事项、声明及所属单位一览表为本报告的组成部分。		

批准 王永林

职务 /

审核 戎斐

职务 /

主检

职务

长海良

副主任

上海市质量监督检验技术研究院

检测报告




2024062611120327033469

报告编号:W02422033469
第2页 共5页

检测结果汇总						
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		备注
1	纤维含量	%	棉100	面料	棉 100	符合
2	甲醛含量	mg/kg	≤75		未检出	符合
3	pH值	/	4.0~8.5		6.3	符合
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)		未检出	符合
5	异味	/	无	整体	无异味	符合
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4-5	符合
			≥3-4		棉沾色 4-5	
			≥3-4		毛沾色 4-5	
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4		纵向干摩 4-5	符合
			≥3-4		横向干摩 4-5	
			≥3		纵向湿摩 3-4	
			≥3		横向湿摩 3-4	
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4		耐酸:变色 4-5	符合
			≥3-4		棉沾色 4-5	
			≥3-4		毛沾色 4-5	
			≥3-4		耐碱:变色 4-5	
			≥3-4		棉沾色 4-5	
			≥3-4		毛沾色 4-5	
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4		变色 4-5	符合
			≥3-4		棉沾色 4-5	
			≥3-4		毛沾色 4-5	
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4		-	/
11	耐光色牢度	级	≥4		符合4	符合
12	起球	级	≥3-4		3-4	符合
13	顶破强力 (针织类)	N	≥250		-	/
14	断裂强力 (机织类)	N	≥200		-	/
15	胀破强力 (毛针织类)	kPa	≥245		>700	符合
16	燃烧性能	级	1		-	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2016 4.4.3规定	整体	-	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利尖端 0	符合
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利边缘 0	
19	接缝处纱线滑移 (机织类)	mm	≤6		-	/
20	接缝强力 (里料)	N	≥80		-	/
21	接缝强力 (面料)	N	≥140		后袖窿缝 280	符合

上海市质量监督检验技术研究院

检测报告



报告编号:W02422033469
第3页 共5页

2024062611120327033469

检测结果汇总						
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
群昌 羽绒	学生服 深灰色/针织衫 / 面料:深灰色/针织物 整体					
备注	检测结果栏中"/"表示项目未检测 "-"表示项目不适合检测					

上海市质量监督检验技术研究院

样品照片页

报告编号: W02422033469

第4页 共5页

学生服
深灰色/针织衫
邮寄到样



不可
用

上海市质量监督检验技术研究院

附页：面料

报告编号：W02422033469

第5页 共5页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4' -次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白